

## INK JET RECORDING MEDIUM AND ITS MANUFACTURE

Patent Number: JP10181190  
Publication date: 1998-07-07  
Inventor(s): RIYUU NAMI; KUBOTA MASAMI; MUKOUYOSHI SHIYUNICHIROU  
Applicant(s): OJI PAPER CO LTD  
Requested Patent: JP10181190  
Application Number: JP19960347736 19961226  
Priority Number(s):  
IPC Classification: B41M5/00; B05D5/04; C08J7/04; D21H27/00  
EC Classification:  
Equivalents:

---

### Abstract

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent thickening of coating liquid and to obtain excellent glossiness, ink absorptivity, printing density and moisture and water resistance after printing by comminuting and dispersing aggregate pigment of pigment-containing coating liquid coating or impregnating a support in cationic resin-containing liquid, and forming specific aggregate mean particle size or less.

**SOLUTION:** The ink jet recording medium coating or impregnating a support with pigment-containing coating liquid contains pigment obtained by comminuting and dispersing aggregate pigment in cation-containing liquid and comminuting it to mean particle size of 500nm or less. Uniform dispersion liquid is obtained by, for example, comminuting aggregate of silica of about 1 to 50 $\mu$ m by mechanical force, adding cationic resin before forming colloidal fine particle dispersion liquid, dispersing together with the aggregate such as silica, and then comminuting by the force. The dispersion liquid has satisfactory dispersing stability, coating suitability, excellent glossiness, printing density, and moisture and water resistance after printing.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-181190

(43) 公開日 平成10年(1998) 7月7日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I
B 4 1 M 5/00		B 4 1 M 5/00 B
B 0 5 D 5/04		B 0 5 D 5/04
C 0 8 J 7/04		C 0 8 J 7/04 H
D 2 1 H 27/00		D 2 1 H 5/00 Z

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号	特願平8-347736	(71) 出願人	000122298 王子製紙株式会社 東京都中央区銀座4丁目7番5号
(22) 出願日	平成8年(1996)12月26日	(72) 発明者	劉 波 東京都江東区東雲1丁目10番6号 王子製 紙株式会社東雲研究センター内
		(72) 発明者	久保田 雅美 東京都江東区東雲1丁目10番6号 王子製 紙株式会社東雲研究センター内
		(72) 発明者	向吉 俊一郎 東京都江東区東雲1丁目10番6号 王子製 紙株式会社東雲研究センター内

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録体及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 光沢性、印字耐水性、印字濃度、インク吸収性優れ、高精細画像記録に適したインクジェット用記録体を提供する。

【解決手段】 支持体に顔料含有塗液を塗布若しくは含浸してなるインクジェット記録体であり、該塗液が、凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉砕分散し凝集体平均粒径を500nm以下とした顔料を含有する塗液であることを特徴とするインクジェット記録体。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】支持体に顔料含有塗液を塗布若しくは含浸してなるインクジェット記録体であり、該塗液が、凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し凝集体平均粒径を500nm以下とした顔料を含有する塗液であることを特徴とするインクジェット記録体。

【請求項2】カチオン樹脂含有液が更に水溶性樹脂を含む請求項1記載のインクジェット記録体。

【請求項3】凝集体顔料が非晶質シリカを含む請求項1または2記載のインクジェット記録体。

【請求項4】支持体に記録層を設けたインクジェット記録体の製造方法において、少なくとも1層の記録層は顔料を含有し、成形面に塗工成膜された後、支持体上に（或いは他の記録層が既に支持体上に設けられている場合は、その記録層上に）転写されるインクジェット記録体の製造方法であり、且つ前記顔料は凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し、凝集体平均粒径を500nm以下とした顔料であることを特徴とするインクジェット記録体の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はインクジェット記録体に関し、特に、光沢性、インク吸収性、印字濃度、耐水性等に優れるインクジェット記録体及びその製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】インクジェット記録方式は、ノズルから高速で射出したインク液滴を、被記録材に付着させて記録する方式であり、フルカラー化が容易なことや印字騒音が低い等の特徴を有する。この方式では、使用されるインクは多量の溶媒を含んでいるので、高い記録濃度を得るためには、大量のインクを用いる必要がある。また、インク液滴は連続的に射出されるので、最初の液滴が吸収されないうちに次の液滴が射出され、インク液滴が融合してインクのドットが接合するという不都合が生じやすい。従って、このインクジェット記録方式で使用される記録体としては、印字ドットの濃度が高く、色調が明るく鮮やかであること、インクの吸収が速くて印字ドットが重なった場合においてもインクの滲みがないこと等が要求される。最近、インクジェットプリンターの急速な普及に対応して、印刷分野では、各種出版物や包装等の用途で、高光沢のある写真並の印刷物が求められている。特に、カラー記録の場合は、ドットの形状（真円状）、ドットのシャープさ、インクの吸収、定着速度、インク吸収容量等のインク受理性の点からフィルムや塗工紙タイプのニーズが高い。

【0003】一般のインクジェット用インクは水溶性であるため、印字後の耐湿・耐水性が劣る欠点を有する。耐湿・耐水性を改良する目的で、紙や記録層中にカチオン樹脂を配合するのが一般的である。例えば、特公平2

ー035673号公報等に開示されたようにインクジェット記録用紙に顔料やカチオン樹脂を内填させ、インク中のアニオン性染料を定着させることによって印字後の耐湿・耐水性を改良する報告がある。さらに、インクジェット記録紙の印字画質（ドットのシャープさをコントロール等）、印字濃度を高めるために、シリカ、アルミナなどの顔料を含有する塗工層を設ける塗工紙が挙げられる（例えば：特願平7-260198号公報等）。しかし、これらの塗工紙は一般的にミクロンオーダーの顔料とカチオン樹脂及び接着剤（バインダー）を主成分として構成され、顔料の存在によってインクが吸収され、吸収されたインク中の染料はカチオン樹脂によって定着されるが、使用される顔料の粒径が大きく、透明性が必ずしも充分ではなく、表面がざらつきやすく、高光沢、高印字濃度のインクジェット記録体を得ることが困難であった。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】光沢、印字濃度を改良する目的で、本発明者らは機械的分散法でミクロンオーダーのシリカなどの微粒子を粉碎、500nm以下のコロイド状粒子を作成し（特願平8-102494号公報等）、それを用いることによって高光沢、高印字濃度のインクジェット記録体を得ることが可能であることを明らかにした。しかし、シリカなどのコロイド状粒子はアニオン性を有するため、そのままでは染料に対して定着力がなく、印字後の耐湿・耐水性が劣る欠点を有していた。一方、カチオン樹脂を添加すると増粘が起り、透明性や表面平滑性が著しく低下する恐れがある。また、カチオン樹脂を添加すると塗工液が増粘し、塗工が困難になる問題があった。本発明は上記の問題を解決し、より光沢性、インク吸収性、印字濃度、印字後の耐湿・耐水性に優れるインクジェット記録体を提供することを目的としている。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は以下の様態を含むがこれらに限るものではない。

【1】支持体に顔料含有塗液を塗布若しくは含浸してなるインクジェット記録体であり、該塗液が、凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し凝集体平均粒径を500nm以下とした顔料を含有する塗液であることを特徴とするインクジェット記録体。

【2】カチオン樹脂含有液が更に水溶性樹脂を含む【1】記載のインクジェット記録体。

【3】凝集体顔料が非晶質シリカを含む【1】または【2】記載のインクジェット記録体。

【4】支持体に記録層を設けたインクジェット記録体の製造方法において、少なくとも1層の記録層は顔料を含有し、成形面に塗工成膜された後、支持体上に（或いは他の記録層が既に支持体上に設けられている場合は、その記録層上に）転写されるインクジェット記録体の製造

方法であり、且つ前記顔料は凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し、凝集体平均粒径を500nm以下とした顔料であることを特徴とするインクジェット記録体の製造方法。

【5】 粉碎分散した凝集体平均粒径が300nm以下であることを特徴とする【1】～【3】のいずれかに記載のインクジェット記録体。

【0006】【6】 凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し、凝集体平均粒径を粉碎前の値以下であり且つ500nm以下とした顔料を含有するインクジェット記録体。

【7】 支持体に顔料含有塗液を塗布若しくは含浸するインクジェット記録体の製造方法において、該塗液が、凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し凝集体平均粒径を500nm以下とした顔料を含有する塗液であることを特徴とするインクジェット記録体の製造方法。

【0007】【8】 支持体に顔料含有塗液を塗布若しくは含浸するインクジェット記録体の製造方法において、該塗液が、凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し凝集体平均粒径を粉碎前の値以下であり且つ500nm以下とした顔料を含有する塗液であることを特徴とするインクジェット記録体の製造方法。

【9】 凝集体顔料をカチオン樹脂含有液中で粉碎分散し、凝集体平均粒径を500nm以下とした顔料を含有するインクジェット記録体。

【0008】

【発明の実施の形態】一般に、ミクロンオーダーの顔料とカチオン性樹脂、バインダーを混合して分散する際に、分散液中の顔料が多少の増粘を起こしても、塗工して得られる塗工層には特に影響しないが、平均粒径が500nm以下のコロイド状粒子になると分散液中に顔料が凝集すると、塗工層の透明性が著しく低下するだけでなく、表面がざらつきやすく、平滑性が優れる光沢面を得ることが困難である。シリカ等の粒子は水中でアニオン性であり、勿論、凝集体（1次粒子により構成される2次粒子や3次粒子）により構成されるシリカコロイド状粒子もアニオン性である。アニオン性のシリカ微粒子はインク中の染料に対して定着性がなく、印字後の耐湿・耐水性が劣る。印字後の耐湿・耐水性を上げるために、カチオン性樹脂等の添加が不可欠である。しかし、アニオン性のシリカコロイド状粒子にカチオン樹脂を添加すると直ちに凝集が起り、光沢、透明性を有する記録層を得ることが困難である。

【0009】そこで、発明者らは鋭意検討を重ねた結果、500nmを越え、例えば1μm程度～50μm程度のシリカ等の凝集体を機械力で粉碎し、コロイド状の微粒子分散液を作成する前に、カチオン樹脂を添加し、シリカなどの凝集体と一緒に分散した後、機械力で粉碎する。作成したシリカコロイド状微粒子分散液はカチオ

ン樹脂を含有するにも関わらず、均一な分散液を得ることができることがわかった。この方法で作成した塗料で塗工すると、高光沢、高印字濃度、印字後の耐湿・耐水性が良好なインクジェット記録体を得られる。理由は定かではないが、カチオン樹脂の存在下でシリカなどの凝集体を粉碎分散すると、分散途中でカチオン樹脂のシリカ表面への吸着がすすみ、500nm以下のコロイド状粒子になる時点で吸着が平行状態に達し、つまり、シリカ粒子の表面が殆どカチオン樹脂で覆われる状態になっているのではないと思われる。

【0010】凝集体顔料をカチオン樹脂と他の水溶性樹脂の存在下で機械的手法により分散し、凝集体の平均粒径が500nm以下になるように粉碎分散して得られる分散液は分散安定性が良好で、その分散液の塗工適性がよく、より光沢、印字濃度の優れるインクジェット記録体を得られる。

【0011】本発明は凝集体をカチオン樹脂の存在下で凝集体の平均粒径が500nm以下になるように粉碎分散した顔料を含有することを特徴とするインクジェット記録体に関する。本発明の顔料の好ましい分散体はコロイド状やスラリー状である。本発明のインクジェット記録体は高光沢を有し、且つ優れたインク吸収性、高印字濃度、印字後の耐湿・耐水性を兼ね備えたものである。

【0012】本発明において、支持体としては特に限定されず、透明または不透明支持体を使用でき、例えば、セロハン、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質ポリ塩化ビニル、硬質ポリ塩化ビニル、ポリエステル等のプラスチックフィルム類、上質紙、アート紙、コート紙、キャスト塗工紙、箔紙、クラフト紙、ポリエチレンラミネート紙、含浸紙、蒸着紙、水溶性紙等の紙類、金属フォイル、合成紙などが適宜使用される。

【0013】本発明の記録層は単層または複層よりなる。先ず、記録層が単層により構成される場合、記録層中に少なくとも下記に例示するような顔料を含有する。顔料としては、たとえば、非晶質シリカ等のシリカ、クレー、焼成クレー、酸化亜鉛、酸化錫、硫酸マグネシウム、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、擬ペーナイト、炭酸カルシウム、サチンホワイト、珪酸アルミニウム、スメクタイト、ゼオライト、珪酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、珪藻土等、一般塗工紙分野で公知公用の各種顔料を用い、下記のような方法によって調製する。

【0014】まず、顔料を水などで分散し、カチオン樹脂を添加後、機械的方法で顔料の平均粒径が500nm以下、さらに、高印字濃度を得るためには平均粒径が好ましくは10～300nmの2次粒子（分散体）まで粉碎し、分散する。平均粒径500nm以下の凝集体を得るためには一般市販の1～50μmの凝集粒子を機械的手段で強い力を与えることにより得られる。つまり、breaking down法（塊状原料を細分化する方

法)によって得られる。機械的手段としては、超音波、高速回転ミル、ローラミル、容器駆動媒体ミル、媒体攪拌ミル、ジェットミル、播解機、サンドグライNDER等の機械的手法が挙げられる。本発明でいう平均粒径はすべて電子顕微鏡(SEMとTEM)で観察した粒径である(マーチン径の平均値。「微粒子ハンドブック」、朝倉書店、p52参照、1991年)。尚、凝集体を形成する一次粒子の平均粒径は3nmから40nmが好ましい。一次粒径が小さいと吸収能が低下する恐れがあり、逆に大きいとインク記録層の透明性が低下する恐れがある。

【0015】粉碎しやすさや分散安定性の面から、非晶質シリカ、ゼオライト、炭酸カルシウムが好ましい。勿論、上記に示す方法で得られた分散体以外に、他の市販各種顔料(例えば：シリカ、コロイダルシリカ、アルミナ、炭酸カルシウム、プラスチックピグメントなど)を記録層の透明性、光沢性を損なわない範囲で併用してもよい。これによりインク吸収性を改良することもできる。

【0016】添加されるカチオン樹脂は特に限定するものではないが、水溶性或いは水性エマルジョンタイプなどが好ましく使用される。例えばジシアンジアミド・ホルマリン重縮合物に代表されるジシアン系カチオン樹脂、ジシアンジアミド・ジエチレントリアミン重縮合物に代表されるポリアミン系カチオン樹脂、エピクロロヒドリン・ジメチルアミン付加重合物、ジメチルジアリルアンモニウムクロライド・ $\text{SO}_2$  共重合物、ジアリルアミン塩・ $\text{SO}_2$  共重合物、ジメチルジアリルアンモニウムクロライド重合物、アリルアミン塩の重合物、ジアルキルアミノエチル(メタ)アクリレート4級塩重合物、アクリルアミド-ジアリルアミン塩共重合体等のポリカチオン系カチオン樹脂等が挙げられる。なお、カチオン樹脂の添加量としては顔料100重量部に対し、1~30重量部、より好ましくは3~20重量部の範囲で調節される。勿論、粉碎分散前に少量添加して、所望の粒径になるまで粉碎分散した後、カチオン樹脂を更に追加してもよい。カチオン樹脂は単独或いは併用して用いられる。その他、一般塗工紙製造において使用される分散剤、増粘剤、消泡剤、着色剤、帯電防止剤、防腐剤等の各種助剤が粉碎分散前、粉碎分散中、または粉碎分散後に適宜添加される。

【0017】本発明の記録層に接着剤(バインダー)の添加が不可欠である。接着剤(バインダー)としては、水溶性樹脂(たとえばポリビニルアルコール(以下PVAと称す)、カゼイン、大豆蛋白、合成タンパク質類、でんぷん、カルボキシメチルセルロースやメチルセルロース等のセルロース誘導体)、スチレン-ブタジエン共重合体、メチルメタクリレート-ブタジエン共重合体の共役ジエン系重合体ラテックス、アクリル系重合体ラテックス、スチレン-酢酸ビニル共重合体等のビニル系共

重合体ラテックスなどの一般に塗工紙に用いられている公知の接着剤(バインダー)が単独或いは併用して用いられる。接着剤は水溶性樹脂が好ましい。理由は定かではないが、水溶性樹脂はラテックスと違って、水溶液中でシリカ等の顔料表面の一部を覆うことが可能であるためか、カチオン樹脂がより添加しやすいのではないかとと思われる。接着剤は顔料粉碎分散前・中・後のどの段階に一部或いは全量を添加してもよいが、好ましくは顔料粉碎前に一部の接着剤をカチオン樹脂と一緒に顔料中に添加する。粉碎前の接着剤の添加量は全添加量の5~50%、好ましくは10~40%である。接着剤を粉碎前に全量添加すると粉碎中に接着剤が1次粒子間に吸い込まれ、インク吸収容量が低下する恐れがある。

【0018】記録層の顔料と接着剤(バインダー)の固形分重量比は特に限定しないが顔料100重量部に対し5~200重量部、好ましくは10~100重量部の範囲に調節される。接着剤(バインダー)の添加量が多いと、粒子間の細孔が小さくなり、インク吸収速度が得られにくい。一方、接着剤(バインダー)が少ないと塗工層にひび割れが入りやすい。記録層の塗工量は特に限定するものではないが、1~100g/m<sup>2</sup>、好ましくは5~70g/m<sup>2</sup>に調節する。少ないと均一塗膜が得られにくく、多くても効果が飽和し、また、塗膜にひび割れが生じやすくなる。

【0019】支持体に2層以上の記録層を有する構成では、少なくとも1層が上記に示す方法で得られた500nm以下のコロイド状顔料を含有する層である。他の記録層の基本的な構成は単層記録層と同様の組成物により構成される。つまり前記例示された様な顔料と接着剤含有層や、接着剤として例示した高分子含有層とすることができる。本発明の記録層を平滑な成形面に塗工成膜した後、支持体或いは他の記録層上に転写するとより優れた光沢が得られる。成形面に使用される材料としては、例えば高表面平滑性を有するセロハン、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質ポリ塩化ビニル、硬質ポリ塩化ビニル、ポリエステル等のプラスチックフィルム類、ポリエチレンラミネート紙、グラシン紙、含浸紙、蒸着紙等の紙類、金属フォイル、合成紙等可とう性を有するシート類及び無機ガラス、金属、プラスチック等の高平滑表面を有するドラムや板類が適宜使用される。特に、製造工程及び成形面と記録層の剥離適性等の観点から、高分子フィルム(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等)、高平滑表面を有する金属ドラムが好ましい。

【0020】成形面は光沢を付与する目的では平滑である方が好ましく、成形面の表面粗さ(JIS B-0601)は、Raが0.5μm以下が好ましく、より好ましくはRaが0.05μm以下である。尚、表面粗さをコントロールして、セミグロス調、マット調などの風合いをもたせることも可能である。成形面は無処理のままでもよいが、記録層と支持体(或いは他の記録層)の接着

力よりも、成形面と記録層の接着力を小さく制御するため、成形面の塗工面にシリコンやフッ素樹脂等の剥離性を有する化合物を塗工して使用することが可能である。

【0021】本発明の記録層用塗工コーターとしてはブレードコーター、エアナイフコーター、ロールコーター、バーコーター、グラビアコーター、ロッドブレードコーター、リップコーター、カーテンコーター、ダイコーター等の各種公知の塗工装置またはサイズプレス等の含浸装置が挙げられる。本発明のインクジェット記録方法で使用されるインクとしては、像を形成するための色素と該色素を溶解または分散するための液媒体を必須成分とし、必要に応じて各種分散剤、界面活性剤、粘度調整剤、比抵抗調整剤、pH調整剤、防かび剤、記録剤の溶解または分散安定化剤等を添加して調整される。

【0022】インクに使用される記録剤としては直接染料、酸性染料、塩基性染料、反応性染料、食用色素、分散染料、油性染料及び各種顔料等があげられるが、従来公知のものは特に制限なく使用することができる。このような色素の含有量は、液媒体成分の種類、インクに要求される特性などに依存して決定されるが、本発明におけるインクの場合も、従来のインク中におけるような配合、即ち、0.1～20重量%程度の割合になるような使用で特に問題はない。本発明で用いられるインクの溶媒としては、水及び水溶性の各種有機溶剤、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、n-ブチルアルコール、イソブチルアルコール等の炭素数1～4のアルキルアルコール類、アセトン、ジアセトンアルコール等のケトンまたはケトンアルコール類、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等のポリアルキレングリコール類、エチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリコール、トリエチレングリコール、チオジグリコール、ヘキシレングリコール、ジエチレングリコール等のアルキレン基が2～6個のアルキレングリコール類、ジメチルホルムアミド等のアミド類、テトラヒドロフラン等のエーテル類、グリセリン、エチレングリコールメチルエーテル、ジエチレングリコールメチル（エチル）エーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル等の多価アルコールの低級アルキルエーテル類などが挙げられる。

#### 【0023】

【実施例】以下に実施例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、勿論これらに限定されるものではない。また、例中の部及び%は特に断らない限り、水を除いた固形分であり、それぞれ重量部及び重量%を示す。尚、分散体粒径測定法は下記による。TEM（透過型電子顕微鏡、H-300、日立製作所製）により観察した。分散体を0.5%に薄めた後、コロジオン膜上に滴下し、風乾した後、観察に用いた。電子顕微鏡倍率は2万倍、

5万倍、10万倍より適宜選択した。

#### 【0024】実施例1

平均粒径3 $\mu$ の合成非晶質シリカ（日本シリカ工業社製、商品名：Nipsil HD-2、1次粒子径：11nm、以下HD-2とも称す）50部に、水950部、ポリアクリル酸ナトリウム（東亜合成化学工業社製、商品名：A-9、以下A-9とも称す）2部を添加し、ホモミキサーにより分散しながら、カチオン樹脂としてジアリルジメチルアンモニウムクロライド-アクリルアミド共重合物（日東紡績社製、商品名：PAS-J-81、以下単にPAS-J-81とも称す）5部を添加した。続いて、サンドグライnderにより粉碎分散した後、圧力式ホモジナイザーでさらに粉碎分散し、平均粒子径が120nmになるまでサンドグライnderと圧力式ホモジナイザーの粉碎分散操作を繰り返した。得られた水分散体中に予め作成した10%のポリビニールアルコール水溶液（クラレ社製、商品名：PVA117、以下PVA117とも称す）25部（固形分換算、以下同様）を添加し、均一になるまで攪拌した後、乾燥塗工量が20g/m<sup>2</sup>となるように市販塗工紙（王子製紙社製、商品名：OKコート、127.9g/m<sup>2</sup>）をラミネートしたもの（エクストルージョンラミネート法により塗工紙表面に15 $\mu$ mのポリエチレンをラミネート加工したもの、以下単にラミネート塗工紙とも称す）に塗工乾燥し、本発明のインクジェット記録体を製造した。

#### 【0025】実施例2

平均粒径3 $\mu$ の合成非晶質シリカ（日本シリカ工業社製、商品名：Nipsil HD-2、1次粒子径：11nm）50部に、水800部、ポリアクリル酸ナトリウム（東亜合成化学工業社製、商品名：A-9）2部を添加し、ホモミキサーにより分散しながら、予め作成した10%のポリビニールアルコール（クラレ社製、商品名：PVA117）水溶液5部（固形分換算）、前出のカチオン樹脂ジアリルジメチルアンモニウムクロライド-アクリルアミド共重合物（日東紡績社製、商品名：PAS-J-81）5部を添加した。続いてサンドグライnderにより粉碎分散した後、圧力式ホモジナイザーでさらに粉碎分散し、平均粒子径が120nmになるまでサンドグライnderと圧力式ホモジナイザーの粉碎分散操作を繰り返した。得られた水分散体中に予め作成した上記10%のポリビニールアルコール（PVA-117）水溶液20部（固形分換算）を添加し、均一になるまで攪拌した後、塗工量が20g/m<sup>2</sup>となるように前記と同様のラミネート塗工紙に塗工乾燥し、本発明のインクジェット記録体を製造した。

#### 【0026】実施例3

実施例2と同様の塗工液を用い、塗工量が20g/m<sup>2</sup>となるようにPETフィルム（東レ社製、ルミラーT、75 $\mu$ m、表面粗さR<sub>a</sub>=0.02 $\mu$ m）に塗工乾燥した。続いて、温度80℃、線圧：30Kg/cmのカレ

ンダーの条件下で記録層と前記と同様のラミネート塗工紙のラミネート面が対面するように圧着した後、PETフィルムを剥がし、本発明のインクジェット記録体を製造した。

#### 比較例1

平均粒径 $3\mu$ の合成非晶質シリカ（日本シリカ工業社製、商品名：Nipsil HD-2、1次粒子径：11nm）50部に、水950部、ポリアクリル酸ナトリウム（東亜合成化学工業社製、商品名：A-9）2部を添加し、ホモキサーにより分散しながら、前出のカチオン樹脂（日東紡績社製、商品名：PAS-J-81）5部、予め作成した10%のポリビニルアルコール（前出の商品名：PVA117）25部（固形分換算）を添加した。顔料が均一になるまで攪拌を続け、得られた水分散体の平均粒子径は $3\mu$ mであった。この塗料を用い、塗工量が $20\text{g}/\text{m}^2$ となるように前記と同様のラミネート塗工紙に塗工乾燥し、インクジェット記録体を製造した。

#### 比較例2

平均粒径 $3\mu$ の合成非晶質シリカ（日本シリカ工業社製、商品名：Nipsil HD-2、1次粒子径：11nm）50部に、水950部を添加し、サンドグラインダーにより粉碎分散した後、圧力式ホモジナイザーでさらに粉碎分散し、平均粒子径が120nmになるまでサンドグラインダーと圧力式ホモジナイザーの分散操作を繰り返した。得られた水分散体中に予め作成した10%のポリビニルアルコール（前出の商品名：PVA117）25部（固形分換算）と前出のカチオン樹脂（日東紡績社製、商品名：PAS-J-81）5部を添加し、塗工液が均一になるまで攪拌し（塗液はカチオン樹脂の添加により増粘した）、塗工量が $20\text{g}/\text{m}^2$ となるように前記と同様のラミネート塗工紙に塗工乾燥し、インクジェット記録体を製造した。

#### 【0027】比較例3

平均粒径 $3\mu$ の合成非晶質シリカ（日本シリカ工業社製、商品名：Nipsil HD-2、1次粒子径：11nm）50部に、水950部を添加、サンドグラインダーにより粉碎分散した後、圧力式ホモジナイザーでさ

らに粉碎分散し、平均粒子径が120nmになるまでサンドグラインダーと圧力式ホモジナイザーの粉碎分散操作を繰り返した。得られた水分散体に予め作成した10%のポリビニルアルコール（前出の商品名：PVA117）25部（固形分換算）を添加し、塗工量が $20\text{g}/\text{m}^2$ となるように前記と同様のラミネート塗工紙に塗工乾燥し、インクジェット記録体を製造した。

【0028】〔評価方法〕実施例、比較例で得られたインクジェット記録体のインク吸収性、光沢性、印字耐水性等は以下に示す方法で評価した。光沢性とインク吸収性については市販のインクジェットプリンター（キヤノン社製、商標：BJC-600J）で記録を行った場合のベタ部分の光沢度、インク吸収性、印字濃度を示す。

〔印字耐水性〕インクジェット用記録体に印字した後、24時間放置後、水滴を落とし、30分後に水滴を拭き取り、水滴に浸漬されたの状況を観察する。（○：インクの滲みが殆どなかった。△：インクの滲みがあり、印字部の濃度が薄くなった。×：インクが殆どとれた。）

【0029】〔インク吸収性〕イエロー、マゼンタ、シアンの各単色を印字し、印字直後から5秒毎にプリントした印字面に上質紙を貼合せ、インクが上質紙に転写するかどうかを観察する。（○：10秒未満、△：10～30秒、×：30秒以上）。インクが乾燥するまでの時間が10秒未満のものはインク吸収性に優れる。

【0030】〔印字濃度〕黒ベタ部の印字濃度をマクベス反射濃度計（Macbeth、RD-920）を用いて測定した。表中に示した数字は5回測定の平均値である。

〔印字部の光沢感（照り感）〕印字部の光沢感は印字部に対して $20^\circ$ の横角度から目視し、以下のように4段階評価した。

◎：銀塩方式のカラー写真と同レベルの照り感がある。

○：カラー写真よりは劣るが、高い照り感がある。

△：塗工紙印刷品並。

×：一般PPC並。

#### 【0031】

【表1】

	インク吸収性	印字耐水性	印字部の光沢	印字濃度
実施例 1	○	○	○	2.05
" 2	○	○	○	2.10
" 3	○	○	◎	2.21
比較例 1	○	○	×	1.46
2	○	○	×	1.56
" 3	○	×	○	2.08

【0032】

【発明の効果】表1から明らかなように、本発明の構成により得られたインクジェット記録体はインク吸収性が

良好で、かつ印字後も光沢性、印字濃度、耐水性とも優れるインクジェット記録体である。